



SZÜRKE LEMEZ

Cikkszám: NIB



Felhasználási területek : nem élelmiszeripari termékekhez, gyűjtő- és szállítói csomagolásokban elválasztó

Termékleírás

A Nikoboard egy újrahasznosított alapanyagból (CB/GK) készült többrétegű, sima felületű és jó mechanikai tulajdonságú szürkelemez

Termékjellemzők

- Sima felület
- Jó merevségi mutató
- kasírozható

Nyomatási és felhasználási útmutató

| Nyomatás | |
|-------------------------------|----------------|
| Íves ofszet | |
| mélynyomás | |
| Felxo nyomás | |
| szítanyomás | |
| Lézernyomatás | |
| Tintasugaras nyomtatás | |
| Rács | |
| Ajánlott rács | 175 lpi |
| FM-rács (frekvencia modulált) | |

| Felületnemesítés | |
|------------------------|---|
| Nyomólakk | |
| UV lakk | |
| Laminálás | ● |
| Prézelés | ● |
| Aranyozás (Fémgőzőlés) | |

- ajánlott
- alkalmas

További információk a www.cartonette.com honlapon

| Kötészet | |
|------------------|---|
| Hajtás | |
| bígelés | ● |
| perforálás | ● |
| stancolás | ● |
| ragasztott kötés | |
| cérnafűzés | |

Választék

| Méret (cm) / Grammsúly (g/m ²) | 350 | 400 |
|--|------|------|
| Vastagság mm-ben | 0.46 | 0.52 |

Kérésre rendelhető.

Adatok

| Grammsúly (g/m ²) | ISO 536 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
|-------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
| Vastagság (μm) | ISO 534 | 340 | 400 | 460 | 520 | 600 | |
| Volumen (cm ³ /g) | ISO 536 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.3 | 1.32 | |
| L&W 5° (mNm) | ISO 5628 | MD | 12.5 | 23.9 | 36.2 | 54.4 | 74.1 |
| | | CD | 4.2 | 8 | 12.1 | 18.1 | 24.7 |
| Taber 15° (mNm)** | ISO 287 | MD | 6.7 | 12.5 | 19.5 | 27.4 | 37.7 |
| | | CD | 2.2 | 4.2 | 6.5 | 9.1 | 12.6 |

** A Taber értékek hozzávetőlegesek