



## master print

europapier offset-paper

Cikkszám: OMT



**Felhasználási területek:** brosúrák, magazinok, könyvek, üzleti nyomtatványok, rölapok, képregények, poszterek, könnyen feldolgozható kézikönyvek, árjegyzékek, jelentések

### Termékleírás

A Masterprint magas fehérségű **famentes mázolatlan papír**, amely  **nagyon jó** színes **nyomdai reprodukciót** nyújt, elsősorban nagy volumenű nyomdai munkáknál. Tulajdonságai kitűnővé teszik különféle típusú feldolgozáshoz.

### Papírra vonatkozó tanúsítványok:

\* FSC Mixed Credit: GFA-COC-001390 - kérésre

### Termékjellemzők

- **Univerzális papír**
- **Magas fehérség**
- **Nagyon jó nyomtathatóság** – CMYK négyszínű és hatszínű (Hexachrome) nyomtatás
- **Öregedésálló**
- Fényálló
- Jó volumenitás

### Nyomatási és feldolgozási útmutató

Nyomatás		Felületnemesítés		Processing	
Íves ofszet	●	Nyomólakk	●	Hajtogatás	●
Szítanyomás	○	UV-lakk	●	Bígelés 170 g/m <sup>2</sup> -től	●
Lézernyomatás		Laminálás	●	Lyukasztás	●
Tintasugaras nyomtatás		Dombornyomás	●	Stancolás	●
<b>Rács</b>		Présaranyozás	●	Drótfűzés	●
ajánlott rács	<b>203 lpi</b>			Ragasztókötés	○
AM Rács (amplitúdó modulált)	●			Cérnafűzés	●

● ajánlott  
○ alkalmas

### Választék

Méret (cm) / Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	60	70	80	90	100	120	140	170	190	250	300
43 x 61		LG	LG								
61 x 86	LG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG		LG/SG		
64 x 90	LG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG				
70 x 100	LG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG	LG/SG	LG	LG

LG: hossz-szállirány  
SG: kereszt-szállirány

### Adatlap

Grammsúly (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	180	190	200	250	300
Vastagság (μm)	ISO 534	77	90	103	116	126	137	144	164	176	186	198	209	221	232	285	324
Bendtsen-érdesség	ISO 8791-2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	220
Nedvesség	ISO 287	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
CIE-fehérség (%)	ISO 11475	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
Fehérség UV-vel (%)	ISO 2470	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Opacitás (%)	ISO 2471	min 86	min 89	min 91	min 92												