

Linoplex - LIP / GC-2

Dane techniczne

			Sztywność	
			Taber 15°	
Gramatura	Grubość	Objętość	md	cd.
G/m2	mm	Cm3/g	mNm	mNm
215	0,330	1,53	7,7	4,0
230	0,360	1,57	9,6	4,8
250	0,410	1,64	12,3	6,2
275	0,460	1,67	16,3	8,2
300	0,510	1,70	21,1	10,7
325	0,560	1,72	26,7	13,6
350	0,610	1,74	33,2	16,9
375	0,665	1,77	40,7	20,8
400	0,725	1,81	49,2	25,2
425	0,785	1,85	58,7	30,1
450	0,845	1,88	69,2	35,5
475	0,905	1,91	80,7	41,4
500	0,965	1,93	93,2	47,8

Białość	84+/-1% Elrepho
Gramatura	+/- 2%
Sztywność	- 15%
Grubość	+/- 5%
Objętość	+/-5%
Pomiar temp.	23 +/- 1°C