



MULTICOLOR BELVEDERE

Kod artykułu: MCB* / GT-2



Zastosowanie: opakowania artykułów przemysłowych, środków czystości, okładki CD, okładki zeszytów i książek, kalendarze, displaye, teczki, elementy usztywniające, galanteria obuwnicza, pudełka, opakowania na środki czystości

Opis produktu

Karton wielowarstwowy, powleczony 3-krotnie w warstwie wierzchniej kaolinem, spód bielony, makulaturowy. Wysoka białość, gładkość i połysk w górnej warstwie. Nadaje się do bigowania, sztancowania, lakierowania, pokrywania lakierem UV, laminowania, perforacji, procesów klejenia, tłoczenia i powlekania folią. Zadruk techniką offsetową, sitodruku i typografii.

Charakterystyka

- Karton wielowarstwowy 3-krotnie powlekany w warstwie wierzchniej
- **Wysoka białość strony wierzchniej**
- **Spód bielony**

Inne certyfikaty

Posiada świadectwo kontaktu z żywnością

Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
SFO (arkuszowy druk offsetowy) ●	Lakierowanie ●	Bigowanie ○
Sitodruk ○	Lakierowanie UV ●	Sztancowanie ○
Fleksografia ○	Laminowanie ○	Cięcie ○
Typografia ○	Wytłaczanie ○	Klejenie ○
	Tłoczenie na gorąco za pomocą folii ○	Oprawa zeszytowa ●
		Perforacja ○

● rekomendowany
○ możliwy

Asortyment

Format (cm) / Gramatura (g/m ²)	250*	280*	300*	350*	400*	450*
61x86	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG
70x100	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno
SG: krótkie włókno
* na zamówienie

Specyfikacja techniczna

	Jednostka	Norma	250*	280*	300*	350*	400*	450*
Gramatura	g/m²	EN ISO 536						
Objętość właściwa	cm ³ /g		1,36	1,36	1,37	1,4	1,41	1,39
Grubość	μm	EN 20534	340	380	410	490	565	625
Sztwywność L + W 5° MD	mNm	DIN 53121	15,4	20,9	25,0	43,0	61,8	78,7
Sztwywność L + W 5° CD	mNm		7,0	9,5	11,4	17,2	24,8	31,5
Sztwywność Taber 15° MD	mNm		7,5	10,8	13,2	20,6	28,2	37,9
Sztwywność Taber 15° CD	mNm		3,4	4,9	6	7,8	11,3	15,2
Jasność Elrepho wierzch	%		82 +/-1%					