



**Kod artykułu: TPM\***



**Zastosowanie:** magazyny hobbistyczne, periodyki, magazyny dla kobiet, instrukcje obsługi (niskie gramatury) **książki szkolne**, plakaty, etykiety

## Opis produktu

TerraPrint Silk - jedwabisty, lekko drzewny papier do druku tekstu i obrazu przy wysokiej objętości i nieprzezroczystości.

## Certyfikaty papiernicze

PEFC: PEFC/06-37-03 (100%)

## Inne certyfikaty

ISO 9001:2000  
ISO 14001:2005  
EMAS  
OHSAS 18001:1999  
ISEGA Bezpieczeństwo zabawek  
ISEFA BGA

## Charakterystyka

- Jedwabiste wykończenie
- Wysoka wydajność
- Wyjątkowa nieprzezroczystość
- Dobra czytelność
- Ostry równomierny druk
- Doskonała reprodukcja koloru i punktu - niska tendencja do mottlingu
- Dobry kontrast tekstu obrazu „trzeci wymiar obrazu” - kontrast połysku

## Techniki wykończenia

Druk	Uszlachetnianie druku	Wykończenie
Sitodruk (od 130 g/m <sup>2</sup> ) <input type="radio"/>	Farby konwencjonalne, UV, hybrydowe <input checked="" type="radio"/>	Falcowanie <input type="radio"/>
Druk cyfrowy <input type="radio"/>	Lakierowanie UV i dyspersją (od 80 g/m <sup>2</sup> ) <input checked="" type="radio"/>	Perforowanie <input type="radio"/>
<b>Raster</b>	Laminowanie <input type="radio"/>	Sztancowanie <input type="radio"/>
Rekomendowany raster <b>80 lpcm AM</b>	Tłoczenie <input type="radio"/>	Oprawa twarda <input type="radio"/>
Raster AM, FM i hybrydowe <input type="radio"/>	Foliowanie i tłoczenie na gorąco (od 130 g/m <sup>2</sup> ) <input type="radio"/>	Oprawa klejona <input type="radio"/>
		Oprawa szyta <input type="radio"/>

rekomendowany  
 możliwy

## Asortyment

Rozmiar (cm) / Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	70	80
61 x 86	LG/SG	SG
64 x 90	LG/SG	LG/SG
70 x 100	LG/SG	LG/SG

LG: długie włókno  
 SG: krótkie włókno

## Specyfikacja techniczna

Gramatura (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	65	70	75	80	90
Grubość (µm)	ISO 534	65	68	68	74	82
Gładkość (PPS µ)	ISO 8791-4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
CIE Białość (% D65/10)	ISO 11475	97	97	97	97	97
Jasność (% D65/10)	ISO 2471	91	91	91	91	91
Przezroczystość (% D65/10)	ISO 2471	90	91	92	93	94,5
Połysk Tappi (% Tappi 75)	ISO 8245/1	30	30	30	33	33